

Мозаичный инженерный паркет «Французская ёлка»

Спецификация

Мозаичный паркет Gran Parte «Французская ёлка» предназначен для устройства чистовых полов в жилых и общественных помещениях.

Штучный паркет Gran Parte «Французская ёлка» – это двухслойная конструкция, в которой верхний слой - ценная древесина европейского дуба, а нижний - высококачественная влагостойкая фанера. Все паркетные планки одинаковой длины имеют соединительные пазы и гребни на противоположных сторонах, а также фаски по периметру. Угол запила планок – 45°. Паркет изготавливается парами (правым и левым). В упаковке укладывается равное количество правых и левых планок. Для соединения планок между собой по торцам, Мозаичный паркет Gran Parte «Французская ёлка» комплектуется шпонкой, выполненной из фанеры. Угол запила планок – 45°, угол расположения планок при укладке – 90°.

В зависимости от наличия финишного покрытия, штучный паркет Gran Parte «Французская ёлка» подразделяют на:

- без финишного покрытия - лицевая поверхность паркета подготовлена под последующее шпатлевание, шлифование и финишное покрытие;
- лакированный - лицевая поверхность паркета покрыта 3-7-ю слоями лака, в зависимости от типа используемого покрытия;
- покрытый маслом - лицевая поверхность паркета покрыта 3-мя слоями масла или имеет комбинированное покрытие – слой грунта с 2-мя слоями финишного масла.

Технические характеристики:

Параметры и допуск	Значение
Конструкция	Инженерная двухслойная: ламель ценной древесины 3,3 мм ± 0,5 мм на влагостойкой фанере 12 мм
Толщина	15,0 мм ± 0,7 мм
Толщина верхнего слоя	3,3 мм
Ширина	110 мм ± 0,8 мм
Длина	460 мм ± 0,5 мм
Угол запила планок	45° ± 0,2°
Допуск по высоте между планками с углом 45°	0,3 мм
Тип соединения	Шип-паз
Допуск по высоте между соседними планками	≤ 0,7
Фаска по длине	1,0 мм ± 0,7 мм
Фаска по ширине	1,0 мм ± 0,7 мм
Отклонение от параллельности плоскостей	± 0,5 мм
Отклонение от перпендикулярности продольной кромки	0,4 мм на длине 100 мм.
Отклонение от плоскостности:	
продольной	3,5 мм
поперечной	0,5 мм.
Влажность древесины планок при отгрузке потребителю	8 % ± 2 %.
Упаковка	Плётка, картонный короб

Нормы ограничения пороков древесины на лицевой стороне планок штучного паркета Gran Parte «Французская ёлка» с финишным покрытием.

Планки подразделяют на сорта: Селект, Натур и Классик.

Селекция	Селект	Натур	Классик
Пороки древесины	Допустимые параметры		
Здоровый, сросшийся сучок	Допускается $\varnothing \leq 7$ мм (≤ 2 штук на каждые 500 мм длины заготовки)	Допускается $\varnothing \leq 20$ мм (≤ 2 штук на каждые 500 мм длины заготовки)	Допускается $\varnothing \leq 30$ мм, без ограничения по количеству
Мертвый (не сросшийся) сучок	Допускается $\varnothing \leq 5$ мм., (≤ 3 -х штук на планке) должен быть зашпаклеван	Допускается $\varnothing \leq 15$ мм., (≤ 3 -х штук на планке) должен быть зашпаклеван	Без ограничений, должен быть зашпаклеван, без ограничений по количеству
Открытый сучок	Допускается $\varnothing \leq 5$ мм., (≤ 3 -х штук на планке) должен быть зашпаклеван	Допускается $\varnothing \leq 15$ мм, должен быть зашпаклеван, ≤ 3 -х штук на планке	Без ограничений, должен быть зашпаклеван, без ограничений по количеству
Игольчатый (булавочный) сучок	Допускается 5 шт. на доску	Допускается 7 шт на доску	Без ограничений
Кольцевая трещина, кольцевой отлуп (косослой)	Не допускается	Не допускается	Допускается
Торцевая трещина	Не допускается	Допускается, должна быть зашпаклевана	Допускается, должна быть зашпаклевана
Пластовая трещина	Допускается, должна быть зашпаклевана	Допускается, должна быть зашпаклевана	Допускается, должна быть зашпаклевана
Гладкий (обычный) наплыв (нарост)	Без ограничений	Без ограничений	Без ограничений
Прорость (вросшая кора)	Не допускается	Допускается ≤ 3 , размер ≤ 5 мм x 40 мм, без трещин, должны быть зашпаклеваны	Допускается ≤ 1 на планке, размер ≤ 10 мм x 20 мм, без трещин, должны быть зашпаклеваны
След (отпечаток) - продубина, или дубильные потёки (Sticks)	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Кромочное механическое повреждение	Допускается при сохранении геометрии лицевой поверхности доски и фаски	Допускается при сохранении геометрии и фаски	Допускается при сохранении геометрии и фаски
Торцевое механическое повреждение	Допускается при сохранении геометрии лицевой поверхности доски и фаски	Допускается при сохранении геометрии и фаски	Допускается при сохранении геометрии и фаски
Гниль	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Биологическое повреждение древесины	Не допускается	Допускается	Допускается
Синева	Не допускается	Должна быть покрашена в цвет доски	Должна быть покрашена в цвет доски
Ядровая древесина	Допускается	Допускается	Допускается
Заболонь	Допускается, $\leq 10\%$ на планке	Допускается, $\leq 15\%$ на планке	Допускается, $\leq 25\%$ на планке
Свилеватость	Разрешена свилеватость без видимых дефектов	Разрешена свилеватость без видимых дефектов	Разрешена свилеватость без видимых дефектов
Водяное пятно	Допускаются слабые, неочевидные пятна	Допускаются слабые, неочевидные пятна	Допускаются слабые, неочевидные пятна
Изменение цвета (в виде синего, желтого или коричневого оттенка)	Разрешено слабое проявление	Разрешено среднее проявление	Разрешено среднее проявление
Разнотон	Допустимы естественные колебания цвета до 2 тонов	Допустимы естественные колебания цвета на до 2,5 тонов	Любые естественные колебания цвета

Примечание:

- Пороки древесины по ГОСТ 2140—81, не указанные в таблице, допускаются.
- Пороки древесины на оборотной стороне паркетных планок не учитываются.
- При поставках паркета с финишным покрытием допускается смешение различных сортов в одной партии.